

MALLAS DEPORTIVAS PARA DAMA

Elegir de una manera informada te brindará comodidad.

⌚ Tiempo de lectura: 15 minutos.

Las mallas deportivas son prendas de tela suave, ligera y elástica que se ajustan muy bien al contorno de las piernas. El mercado de ropa deportiva ofrece una amplia variedad, por ello, analizamos el desempeño y las características que presentan las principales marcas y modelos para orientarte en tus decisiones de compra.

FICHA TÉCNICA

Realización del estudio: del 15 de mayo al 11 de agosto del 2023.

Adquisición de muestras: del 17 de mayo al 16 de junio del 2023.

Marcas/Modelos analizados: 12/26.

Pruebas realizadas: 260.



NORMATIVIDAD

- **NOM-004-SCFI-2021.** Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.
- **NMX-A-2076-INNTEX-2013.** Industria textil-Fibras Químicas – Nombres genéricos.
- **NMX-A-3758-INNTEX-2014.** Textiles- Código de generación de etiquetas de cuidado con el uso de símbolos.
- **NMX-A-139-INNTEX-2014.** Industria textil – Atmósferas normales para acondicionamiento y ensayo.
- **NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.** Industria textil – Análisis químico cuantitativo – Parte 1 -Principios generales de ensayo.
- **NMX-A-084-INNTEX-2015.** Industria textil – Fibras textiles – Análisis cualitativo – cuantitativo para una fibra 100%.
- **NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.** Industria textil – Ensayo de solidez del color al sudor.
- **NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.** Industria textil – Método de ensayo de solidez del color – Parte C06- Solidez del color al lavado doméstico y comercial.
- **NMX-A-3759-INNTEX-2011.** Industria textil – Preparación, marcado y medición de especímenes de las telas y prendas para determinar los cambios dimensionales.
- **NMX-A-5077-INNTEX-2015.** Industria textil – Determinación del cambio dimensional en lavado y secado.
- **NMX-A-3801-INNTEX-2012.** Industria textil – Método de prueba para determinar la masa por unidad de área del tejido Método No. 5.
- **NMX-A-172-INNTEX-2012.** Industria textil-Determinación de la resistencia a la abrasión plana Taber en los materiales textiles-método de prueba.
- Metodologías internas de la Dirección General del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.



CONOCE EL ESTUDIO

Se analizaron

26
modelos



Las pruebas



INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Se verificó que el etiquetado que ostentan incluyera, de forma clara y legible y en español, la información requerida en la normatividad nacional vigente, como:

- Marca comercial
- País de origen
- Nombre y domicilio del fabricante o importador
- Descripción de insumos (fibras) por orden de predominio
- Talla
- Instrucciones de cuidado




ACABADOS EN TELA Y CONFECCIÓN

Se verificó que las prendas no tuvieran defectos que pudieran verse a simple vista, como decoloración o manchas en el proceso de teñido y que el tejido fuera homogéneo, sin agujeros, nudos, motas u otros defectos.

Se revisó que sus costuras fueran uniformes y no presentaran deformaciones provocadas por un mal corte de la tela, como ondulaciones o tela fruncida.

Se comprobó que las partes que integran la prenda tuvieran una simetría adecuada y sin defectos, como hilos sueltos o roturas.



CORRESPONDENCIA DE TALLAS

Se comparó que las dimensiones de la prenda fueran acordes a lo esperado conforme a la talla declarada en su etiqueta.



IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS

Se verificó que el tipo, composición y porcentaje de fibras declarado en la etiqueta coincidieran con la muestra.



PESO DEL TEJIDO DE LA PRENDA (MASA)

El peso del tejido corresponde a la densidad (cantidad de masa por unidad de área) y grosor del hilo con que fue fabricada la tela con la que se confeccionó la prenda, de esta forma, entre mayor es esta cantidad indica que el tejido es más cerrado y esto nos permite saber, de manera comparativa, si una prenda es ligera o pesada.



CAMBIOS DIMENSIONALES

Se evaluó el encogimiento o alargamiento que presentan estas prendas por la acción del lavado después de un ciclo completo. Para ello, se hacen marcas con tinta indeleble en las mallas antes de lavarlas para luego comparar las medidas finales contra las que se obtuvieron previamente.



DURABILIDAD DE LA TELA (RESISTENCIA A LA ABRASIÓN)

Se determinó el desgaste de la tela causado, principalmente, por el roce de esta contra diferentes materiales durante la actividad física. Esto se evaluó simulando de forma acelerada dicho roce, colocando cortes de la tela en un aparato de plataforma rotatoria con doble rueda de abrasión, de esta manera el pedazo de tela es sometido a la abrasión de dicho material con un peso y a velocidad constante.



RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN (SOLIDEZ DEL COLOR)


Se determinó el grado de decoloración que pueden sufrir por los efectos causados en el lavado y por la acción del sudor al que están expuestas en su uso. Las pruebas fueron:

• SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO HÚMEDO

Se lavó una muestra de tela de acuerdo a la norma de referencia¹ para después compararla con la tela original.

• SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR

Se sumergieron muestras de la tela en soluciones sintéticas de sudor ácido y sudor alcalino (líquidos que simulan las características del sudor humano). Al terminar la prueba se retiró el exceso del líquido y se comparó la tela original con la tela tratada.



DETERMINACIÓN DE LA ELASTICIDAD

Con el fin de determinar la máxima elasticidad de la tela y su grado de recuperación después de su uso, se obtuvieron cortes de la tela para ser sometidos a una fuerza de tensión en un tensómetro.

Todas las muestras fueron tratadas con la misma fuerza de tensión durante 30 minutos y se midió la longitud máxima alcanzada para luego dejar que la tela recuperara su forma original y medir su nueva longitud después del estiramiento. Las telas que mantuvieron sus dimensiones, lo más cercano posible a su estado original, obtuvieron una mejor calificación a diferencia de aquellas que después del estiramiento se alargaron unos pocos centímetros.



¹ NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. Industria textil – Método de ensayo de solidez del color – Parte C06- Solidez del color al lavado doméstico y comercial.

MALLAS DEPORTIVAS PARA DAMA 2023



E

\$299



E

\$1,359

ACTIVE OPTIMA

39306 / TALLA EG

México

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
Completa		Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
296.6 g/m ²		

ADIDAS

HM1133 / TALLA G

Indonesia

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
Completa		Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
249.6 g/m ²		

Notas:

(1) En caso de no cumplimiento significa que los valores medidos presentan una desviación con respecto al valor declarado por el fabricante en un porcentaje mayor a la tolerancia que permite la norma ($\pm 3\%$), o bien algún tipo de fibra verificada no corresponde a la declarada.
(2) Gramos por metro cuadrado.

- Todos los modelos cumplieron en las pruebas de:
Correspondencia de tallas, Cambios dimensionales y Resistencia a la abrasión (Durabilidad de la tela).
- Por su relevancia, la Prueba de elasticidad equivale al 40% de la evaluación general.
- La prueba de masa (peso del tejido) es informativa.



Precios Promedio de Mallas Deportivas para Dama en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Durango, levantados del 4 al 14 de septiembre del 2023.

**E****\$229**

DANSKIN

GO19SA01701 / TALLA EG

México

Información

Completa

Acabados

E

Identificación y contenido de fibras⁽¹⁾

Cumple

Masa⁽²⁾

262 g/m²

Elasticidad

E

Solidez del color

E**E****\$499**

DANSKIN

GO23SAPS28 / TALLA G

China

Información

Completa

Acabados

E

Identificación y contenido de fibras⁽¹⁾

Cumple

Masa⁽²⁾

229.8 g/m²

Elasticidad

E

Solidez del color

E

Simbología: **E** Excelente **MB** Muy Bueno **B** Bueno **S** Suficiente

Precios: **\$** Precio Promedio **\$** Precio proporcionado por el Laboratorio de la Profeco durante la adquisición del producto.



NIKE

DV9020-655 / TALLA L

Vietnam 🇻🇳

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
✓ Completa	E	✓ Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
227.1 g/m ²	E	E



SQUADRA

17209 / TALLA EG

México 🇲🇽

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
✓ Completa	E	✓ Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
221.7 g/m ²	E	E

Notas:

(1) En caso de no cumplimiento significa que los valores medidos presentan una desviación con respecto al valor declarado por el fabricante en un porcentaje mayor a la tolerancia que permite la norma ($\pm 3\%$), o bien algún tipo de fibra verificada no corresponde a la declarada.
(2) Gramos por metro cuadrado.

- Todos los modelos cumplieron en las pruebas de:
Correspondencia de tallas, Cambios dimensionales y Resistencia a la abrasión (Durabilidad de la tela).
- Por su relevancia, la Prueba de elasticidad equivale al 40% de la evaluación general.
- La prueba de masa (peso del tejido) es informativa.



Precios Promedio de Mallas Deportivas para Dama en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Durango, levantados del 4 al 14 de septiembre del 2023.

**E****\$1,199**

UNDER ARMOUR

1365336-577 / TALLA G

Vietnam

Información

Completa

Acabados

E

Identificación y contenido de fibras⁽¹⁾

Cumple

Masa⁽²⁾

247.9 g/m²

Elasticidad

E

Solidez del color

E**E****\$299**

VOIT

11685 / TALLA EG

México

Información

Completa

Acabados

E

Identificación y contenido de fibras⁽¹⁾

Cumple

Masa⁽²⁾

238.1 g/m²

Elasticidad

E

Solidez del color

E

Simbología: **E** Excelente **MB** Muy Bueno **B** Bueno **S** Suficiente

Precios: **\$** Precio Promedio **\$** Precio proporcionado por el Laboratorio de la Profeco durante la adquisición del producto.



WILSON

00643 / TALLA EG (36)

China

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
Completa	E	Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
210.3 g/m ²	E	E

SPRINT

5006022792/886 / TALLA G

China

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
Completa	E	Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
242.5 g/m ²	E	MB

Notas:

(1) En caso de no cumplimiento significa que los valores medidos presentan una desviación con respecto al valor declarado por el fabricante en un porcentaje mayor a la tolerancia que permite la norma ($\pm 3\%$), o bien algún tipo de fibra verificada no corresponde a la declarada.
(2) Gramos por metro cuadrado.

- Todos los modelos cumplieron en las pruebas de:
Correspondencia de tallas, Cambios dimensionales y Resistencia a la abrasión (Durabilidad de la tela).
- Por su relevancia, la Prueba de elasticidad equivale al 40% de la evaluación general.
- La prueba de masa (peso del tejido) es informativa.



Precios Promedio de Mallas Deportivas para Dama en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Durango, levantados del 4 al 14 de septiembre del 2023.



SPRINT

5006716255/886 / TALLA G

China 🇨🇳

Información

✓ Completa

Acabados

E

Identificación y contenido de fibras⁽¹⁾

✓ Cumple

Masa⁽²⁾

237.7 g/m²

Elasticidad

E

Solidez del color

MB



SPRINT

5005296228/886 / TALLA G

China 🇨🇳

Información

✓ Completa

Acabados

E

Identificación y contenido de fibras⁽¹⁾

✓ Cumple

Masa⁽²⁾

230.3 g/m²

Elasticidad

E

Solidez del color

MB

Simbología: E Excelente MB Muy Bueno B Bueno S Suficiente

Precios: \$ Precio Promedio \$ Precio proporcionado por el Laboratorio de la Profeco durante la adquisición del producto.



SPRINT

5005149101/886 / TALLA G

China 🇨🇳

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
✓ Completa	E	✓ Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
232.3 g/m ²	E	MB



SPRINT

5004058978/886 / TALLA G

China 🇨🇳

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
✓ Completa	E	✓ Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
250.5 g/m ²	E	MB

Notas:

(1) En caso de no cumplimiento significa que los valores medidos presentan una desviación con respecto al valor declarado por el fabricante en un porcentaje mayor a la tolerancia que permite la norma ($\pm 3\%$), o bien algún tipo de fibra verificada no corresponde a la declarada.
(2) Gramos por metro cuadrado.

- Todos los modelos cumplieron en las pruebas de:
Correspondencia de tallas, Cambios dimensionales y Resistencia a la abrasión (Durabilidad de la tela).
- Por su relevancia, la Prueba de elasticidad equivale al 40% de la evaluación general.
- La prueba de masa (peso del tejido) es informativa.



Precios Promedio de Mallas Deportivas para Dama en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Durango, levantados del 4 al 14 de septiembre del 2023.



MB

\$499



MB

\$219

DANSKIN

GO23SAPS38 / TALLA G

China

Información

Completa

Acabados

E

Identificación y contenido de fibras⁽¹⁾

Cumple

Masa⁽²⁾

227.8 g/m²

Elasticidad

MB

Solidez del color

E

MOTIONPRO

LE200335 / TALLA G

México

Información

Completa

Acabados

E

Identificación y contenido de fibras⁽¹⁾

Cumple

Masa⁽²⁾

378.4 g/m²

Elasticidad

MB

Solidez del color

E

Simbología: **E** Excelente **MB** Muy Bueno **B** Bueno **S** Suficiente

Precios: **\$** Precio Promedio **\$** Precio proporcionado por el Laboratorio de la Profeco durante la adquisición del producto.



PUMA

52031301 / TALLA M

Camboya 🇰🇲

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
✓ Completa	E	No Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
317.2 g/m ²	E	E

SPRINT

5005296198/886 / TALLA EG

China 🇨🇳

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
✓ Completa	E	✓ Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
252.3 g/m ²	MB	MB

Notas:

(1) En caso de no cumplimiento significa que los valores medidos presentan una desviación con respecto al valor declarado por el fabricante en un porcentaje mayor a la tolerancia que permite la norma ($\pm 3\%$), o bien algún tipo de fibra verificada no corresponde a la declarada.
(2) Gramos por metro cuadrado.

- Todos los modelos cumplieron en las pruebas de:
Correspondencia de tallas, Cambios dimensionales y Resistencia a la abrasión (Durabilidad de la tela).
- Por su relevancia, la Prueba de elasticidad equivale al 40% de la evaluación general.
- La prueba de masa (peso del tejido) es informativa.



Precios Promedio de Mallas Deportivas para Dama en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Durango, levantados del 4 al 14 de septiembre del 2023.



SPRINT

5004052473/886 / TALLA G

India

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
Completa	E	No Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
213.8 g/m ²	E	MB

SPRINT

5006172930/886 / TALLA G

China

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
Completa	E	No Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
248.6 g/m ²	E	MB

Simbología: E Excelente MB Muy Bueno B Bueno S Suficiente

Precios: \$ Precio Promedio \$ Precio proporcionado por el Laboratorio de la Profeco durante la adquisición del producto.



SPRINT

5004052643/886 / TALLA G

India

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
Completa	E	No Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
229 g/m ²	E	MB



PINK ACTIVE

S1-432 / TALLA EG

China

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
Completa	E	No Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
363.7 g/m ²	MB	E

Notas:

(1) En caso de no cumplimiento significa que los valores medidos presentan una desviación con respecto al valor declarado por el fabricante en un porcentaje mayor a la tolerancia que permite la norma ($\pm 3\%$), o bien algún tipo de fibra verificada no corresponde a la declarada.
(2) Gramos por metro cuadrado.

- Todos los modelos cumplieron en las pruebas de:
Correspondencia de tallas, Cambios dimensionales y Resistencia a la abrasión (Durabilidad de la tela).
- Por su relevancia, la Prueba de elasticidad equivale al 40% de la evaluación general.
- La prueba de masa (peso del tejido) es informativa.



Precios Promedio de Mallas Deportivas para Dama en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Durango, levantados del 4 al 14 de septiembre del 2023.

**B****\$199****SPRINT**

500854931/886/ TALLA G

México

Información

Completa

Acabados**E****Identificación
y contenido de
fibras⁽¹⁾**

No Cumple

Masa⁽²⁾210.4 g/m²**Elasticidad****MB****Solidez del color****E****S****\$199****SPRINT**

500158692/886 / TALLA G

México

Información

Completa

Acabados**E****Identificación
y contenido de
fibras⁽¹⁾**

Cumple

Masa⁽²⁾206.8 g/m²**Elasticidad****B****Solidez del color****MB**

Simbología: **E** Excelente **MB** Muy Bueno **B** Bueno **S** Suficiente

Precios: **\$** Precio Promedio **\$** Precio proporcionado por el Laboratorio de la Profeco durante la adquisición del producto.



Precios Promedio de Mallas Deportivas para Dama en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Durango, levantados del 4 al 14 de septiembre del 2023.



MOTIONPRO

LE200333 / TALLA G

México

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
Completa	E	No Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
357.5 g/m ²	MB	B

MOTIONPRO

NO PRESENTA / TALLA M

México

Información	Acabados	Identificación y contenido de fibras ⁽¹⁾
Completa	E	No Cumple
Masa ⁽²⁾	Elasticidad	Solidez del color
281.9 g/m ²	B	E

Notas:

(1) En caso de no cumplimiento significa que los valores medidos presentan una desviación con respecto al valor declarado por el fabricante en un porcentaje mayor a la tolerancia que permite la norma ($\pm 3\%$), o bien algún tipo de fibra verificada no corresponde a la declarada.

(2) Gramos por metro cuadrado.

- Todos los modelos cumplieron en las pruebas de:
Correspondencia de tallas, Cambios dimensionales y Resistencia a la abrasión (Durabilidad de la tela).
- Por su relevancia, la Prueba de elasticidad equivale al 40% de la evaluación general.
- La prueba de masa (peso del tejido) es informativa.

LO QUE ENCONTRAMOS

TODAS CORRESPONDEN EN TALLAS

Los modelos analizados fueron acorde a lo esperado conforme a la talla declarada en su etiqueta.

TODAS RESISTIERON A LA ABRASIÓN

Ningún modelo de los analizados presentó desgaste en la tela por el roce contra diferentes materiales.

NO TUVIERON CAMBIOS DIMENSIONALES

Ningún modelo de los analizados se encogió o alargó de forma visible.

SU ELASTICIDAD NO FUE TAN BUENA

Ya que calificaron como "Bueno" en esta prueba.



SPRINT
500158692/886

MOTIONPRO
NO PRESENTA

SU DECOLORACIÓN FUE NOTORIA



MOTIONPRO
LE200333

LO QUE ENCONTRAMOS

SU CONTENIDO DE FIBRAS NO CORRESPONDE CON EL DECLARADO

Presentan variaciones en el contenido de fibras, fuera de la tolerancia de la norma de referencia, respecto a lo que indican en su etiqueta, sin que sea grave, debido a que las distintas fibras empleadas son sintéticas.



PUMA
52031301

Poliéster	
Declara	Contiene
89%	83.42%

Elastano	
Declara	Contiene
11%	16.58%



SPRINT
5004052473/886

Poliéster	
Declara	Contiene
93%	76.60%

Elastano	
Declara	Contiene
7%	23.40%



SPRINT
5006172930/886

Poliéster	
Declara	Contiene
78%	59.70%

Elastano	
Declara	Contiene
22%	40.33%



SPRINT
5004052643/886

Poliéster	
Declara	Contiene
93%	57.30%

Elastano	
Declara	Contiene
7%	42.70%



MOTIONPRO
LE200333

Poliamida	
Declara	Contiene
95%	89.96%

Poliéster	
Declara	Contiene
5%	0%

Elastano	
Declara	Contiene
0%	10.04%



MOTIONPRO
NO PRESENTA

Poliamida	
Declara	Contiene
95%	89.47%

Elastano	
Declara	Contiene
5%	10.53%



**PINK
ACTIVE**
S1-432

Poliamida	
Declara	Contiene
91%	87%

Elastano	
Declara	Contiene
9%	13%



SPRINT
500854931/886

Poliéster (elástico oculto cintura)	
Declara	Contiene
67%	62.28%


Elastodeno (elástico oculto cintura)	
Declara	Contiene
33%	37.72%

LIGEREZA DE LAS TELAS

De acuerdo al peso de las telas de los modelos analizados, expresado en gramos por metro cuadrado, se pueden separar en:

TELAS LIGERAS
De 200 g/m² a 300 g/m²

TELAS PESADAS
Poco más de 300 g/m²



Crédito de foto: Freepik

LO MÁS CARO NO SIEMPRE ES LO MEJOR

Hay productos que tienen una calidad similar a un precio más económico, por ejemplo:

VOIT vs PINK ACTIVE



MÉXICO



E

\$299

CHINA



B

\$999

UN CONSUMIDOR SABIO CONSUME RAZONADAMENTE.
CUIDA TU ECONOMÍA.

¡LOS **PASADOS DE ROSCA**
EN EL PRECIO!



ACTIVE OPTIMA



MÉXICO



E

\$299

VS

ADIDAS



E



INDONESIA

\$1,359

NIKE



E



VIETNAM

\$1,149

**UNDER
AMOUR**



E



VIETNAM

\$1,119


UN CONSUMIDOR SABIO
CONSUME RAZONADAMENTE.
CUIDA TU ECONOMÍA.

► FIBRAS USADAS EN LAS MALLAS DEPORTIVAS²

Los productos analizados están fabricados principalmente a base de fibras sintéticas, tales como:


- Poliéster
- Elastano
- Elastodieno
- Poliamida

Para el caso de las telas con que se fabrican las mallas, lo más común es una combinación, ya sea de poliéster o poliamida con elastano.




FIBRAS POLIAMÍDICAS (POLIAMIDA)

- Se denominan nailon o nylon y existen varios tipos, por ejemplo: nylon 6, nylon 66, nylon 11.
- Conservan bien el calor.
- Resisten bien a la rotura y no se pudren.
- Resisten al moho y a elementos ambientales como el aire y el rocío.
- Resisten poco a la luz (tienden a decolorarse).



FIBRAS DE POLIÉSTER

- Poseen buena elasticidad y estabilidad de su forma, es decir, no se deforman con facilidad.
- A altas temperaturas se vuelven flexibles (son termoplásticas).
- Ofrecen una amplia resistencia a la rotura y al desgaste.
- Resisten muy bien a la luz y a la intemperie.
- Resisten a la formación de moho.




FIBRAS DE ELASTANO

- Tienen una alta elasticidad y no se deforman.
- Se comportan bien a los lavados repetidos, ya que no se deforman.
- Se pueden lavar en seco.



FIBRAS DE ELASTODIENO

- Son usadas para brindar compresión y soporte a la prenda, por ello se emplean principalmente en:
 - Corsetería
 - Trajes de baño
 - Medias
 - Tejidos ortopédicos
 - Calcetería
 - Se reblandecen a alta temperatura.



ALGODÓN³

- Fibra de origen natural
- Es la fibra del fruto de la planta del género *Gossypium* de la familia de las "Malvaceas".
- Permite cierto grado de elongación (alargamiento).
- Se compone principalmente de un 91% de celulosa.
- Absorbe en buena medida la humedad del ambiente.
- Es muy resistente al lavado y a la intemperie.



² Texto basado en el libro: "Introducción a los textiles" por Norma Hollen y Jane Saddler, Editorial Trillas.

³ Solo dos modelos de los analizados contienen esta fibra

RECOMENDACIONES

De compra




ADQUIÉRELAS EN TIENDAS ESTABLECIDAS

Como tiendas departamentales, de deportes, boutiques de las marcas, entre otras, así podrás hacer efectiva la garantía si lo necesitas.



REVISA QUE TENGA INSTRUCCIONES DE USO EN SU ETIQUETA

De esta manera cuidarás mejor tus prendas y evitarás que una mala limpieza le provoque daños permanentes y demerite su apariencia.



ANTES DE COMPRARLAS, REVÍLASAS

Checa que no tenga imperfecciones como rasgados, malas costuras, manchas o cualquier defecto que no te permita disfrutarla.



COMPARA PRECIOS Y CALIDAD

Puedes revisar los resultados obtenidos en este estudio para elegir el que se acomode mejor a tus necesidades.



SUSTENTABILIDAD

Como estas prendas utilizan fibras sintéticas como el poliéster, el elastano, entre otras, que no son biodegradables y su impacto es mayor para el medio ambiente, te recomendamos:

- Lavarlas de manera correcta, con prendas similares, optimizando el uso de agua y detergente.
- Usarlas como trapos para limpieza o para bolear zapatos, cuando termine su vida útil.



De uso



LÁVALAS ANTES DE USARLAS

Ya que las telas con que son confeccionadas son sometidas a procesos químicos para darles la textura, color y apariencia previa a su venta final, lo que puede provocar irritaciones o molestias en la piel.



SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE SU ETIQUETA

Para que tus prendas se conserven en buenas condiciones y puedas disfrutarlas por más tiempo.



SÉCALAS DE MANERA HORIZONTAL

Es decir, sobre una superficie plana, sin exprimir y no las pongas directamente al sol. Estas prendas no necesitan plancharse, pero si lo deseas, selecciona la temperatura de la plancha sugerida para telas de poliéster, y si tiene un estampado hazlo por la parte interior para evitar que se dañe.